

INTEX NL NEUTRAL SILICONE SEALANT

درزگیر سیلیکون نیوترال اینتکس ان ال

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مرمز، گرانیت و سیمان است که به طور اختصاصی برای آب بندی و درزگیری در انواع شیشه اتومبیل، طراحی شده است. ♦♦

کاربردها

- ♦ آب بندی و هواپندی شیشه خودرو
- ♦ چسباندن و درزگیری نماهای سرامیکی خشک
- ♦ آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، فلز، پلاستیک، مرمز، گرانیت و مصالح ساختمانی دیگر

نکات مهم در اجرا

- ♦ محل اتصال را با حلال مایه مانند تولوئن یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ♦ جهت ترمیم تمیز شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ♦ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ♦ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، ترمیم را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نوارچسب را بردارید.



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۷۰ گرم



KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

INTEX NL NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	±0.1	1.44	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤180	30	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥150	318	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	1 2.5	GB/T 13477 GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C

PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	20-60	50	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		100	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	20	GB/T 13477
SHELF LIFE		15 MONTHS	