

L-800 ACETOXY SILICONE SEALANT

درزگیر سیلیکون استوکسی ال-۸۰۰

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی استوکسی تک جزئی ، که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود. این چسب دارای مقاومت آب و هوایی عالی و ضد آب می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به چسبندگی قوی به اکثر مصالح عمومی ساختمان اشاره کرد.♦♦

کاربردها

- آب بندی ، هوابندی ، تعمیر ، لعاب و ترمیم اطراف پنجره ها و درب ها
- آب بندی حمام ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و لوله کشی
- آب بندی و ترمیم درزهای شیشه ، چینی ، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- درزگیری سوکت ، کلید برق ، تافلن و سویچ های ساختمانی

نکات مهم در اجرا

- محل اتصال بایستی تمیز ، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- قبل از استفاده از سیلیکون ، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاردک پاک کنید.
- جهت تمیز شدن کار ، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۳۰۰ گرم در رنگ های شفاف، سفید، مشکی



L800 ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT			
TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm ³)	± 0.1	0.94	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	8	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	650	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C or -23°C	0.4 0.55	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	20	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.45	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		500	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		