

# P.T.K NEUTRAL SILICONE SEALANT

## درزگیر سیلیکون نیوترال پی.تی.کی

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی خنثی تک جزئی (بخت در دمای اتاق) با چسبندگی عالی به انواع مرمر، گرانیت و سیمان است که به طور اختصاصی برای آب بندی و هوابندی در انواع شیشه اتومبیل، طراحی شده است. ♦♦

### کاربردها

- ♦ آب بندی و هوابندی شیشه خودرو
- ♦ چسباندن و درزگیری نماهای سرامیکی خشک
- ♦ آب بندی و ترمیم درزهای شیشه، فلز، پلاستیک، مرمر، گرانیت و مصالح ساختمانی دیگر

### نکات مهم در اجرا

- ♦ محل اتصال را با حلال هایی مانند تولوئن یا استون تمیز کنید تا عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ♦ جهت ترمیم تمیز شیشه خودرو، اطراف محل را با نوار چسب بپوشانید.
- ♦ نازل را به اندازه دلخواه برش دهید و درزگیر را به نواحی مفصلی اکستروود کنید.
- ♦ بلافاصله پس از اعمال درزگیر، ترمیم را انجام داده و قبل از لایه بندی سیلیکون نولچسب را بردارید.



### نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالص ۴۰۰ میلی لیتر

### P.T.K NEUTRAL AUTOMOTIVE SILICONE SEALANT

PERFORMANCE	TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C		TESTING METHOD
	STANDARD	MEASURED VALUE	
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	1.44	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≤ 180	30	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	318	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4 -23°C or ≤ 0.6	1 2.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VERTICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	3	GB/T 13477

PERFORMANCE	AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C		TESTING METHOD
	STANDARD	MEASURED VALUE	
HARDNESS (SHORE A)	20-60	50	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		2	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		100	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	25	20	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		