

P.T.K POLYURETHANE AUTOGLASS SEALANT

درزگیر پلی اوراتان پی.تی.کی

♦♦ یک درزگیر پلی یورتان تک جزئی (پخت در دمای اتاق) با استحکام لایه برداری بالا کشش مناسب، مقاوم در برابر لرزش و دمای شدید می باشد. این درزگیر رنگ پذیر بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد. ♦♦

♦ کاربردها

- ♦ آب بندی و درزگیری شیشه خودرو
- ♦ درزگیری و تعمیرات شیشه جلوی خودرو
- ♦ آب بندی و درزگیری شیشه و پنجره های با ابعاد ساده ای

♦ نکات مهم در اجرا

- ♦ سطوح اتصال را از مواد خارجی و آلوده هایی مانند گرد و غبار، نفت، گریس، یخ زنگی، آب و خاک تمیز و خشک نمایید.
- ♦ نازل کارتريج (انتهای محصول) را با زاویه و سایز مناسب بریده و سپس در گان موردنظر قرار داده و با فشار متعادل (۵/۵ مگا پاسکال) اعمال نمایید.



♦ نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتريج در کارتن با وزن ناخالص ۲۸۰ میلی لیتر
تعداد ۲۰ عدد سوسپنسی در کارتن با وزن خالص ۶۰۰ میلی لیتر

KARIZ
POOYA TEJARAT KARIZ

P.T.K MULTIPURPOSE POLYURETHANE SEALANT FOR AUTO WINDSCREEN

CHEMICAL BASE	1-C Polyurethane
COLOUR (APPEARANCE)	Black
CURE MECHANISM	Moisture Curing
NON-SAG PROPERTIES (GB/T 13477.6)	Very Good
APPLICATION TEMPERATURE	5°C to 35°C
TACK-FREE TIME (GB/T 13477.5)	≤ 60 mins
CURING SPEED (HG/T 4363)	See Diagram
SHORE A HARDNESS (GB/T 531.1)	50-90 Approx
TENSILE STRENGTH (GB/T 528)	4 N/mm ² Approx
ELONGATION AT BREAK (GB/T 528)	≥ 400%
TEAR PROPAGATION RESISTANCE (GB/T 529)	≥ 8.0 N/mm
EXTRUDABILITY (ml/min)	40
TENSILE-SHEAR STRENGTH (Mpa) (GB/T 7124)	3.5 N/mm ² Approx
SERVICE TEMPERATURE	-40°C to 90°C
SHELF LIFE (STORAGE BELOW 25°C) (CQP 016-1)	12 Months