

# SEVEN ACETOXY SILICONE SEALANT

## درزگیر سیلیکون استوکسی سون

♦♦ یک درزگیر سیلیکونی استوکسی تک جزئی ، که با دما و رطوبت اتاق خشک می شود. این چسب دارای مقاومت آب و هوایی عالی و ضد آب می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به چسبندگی قوی به اکثر مصالح عمومی ساختمانی اشاره کرد.♦♦

### کاربردها

- ♦ آب بندی ، هوا بندی ، تعمیر ، لعاب و ترمیم اطراف پنجره ها و درب ها
- ♦ آب بندی حمام ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و لوله کشی
- ♦ آب بندی و ترمیم درزهای شیشه ، چینی ، فولاد و مصالح ساختمانی دیگر
- ♦ درزگیری سوکت ، کلید برق ، تلفن و سویچ های ساختمانی

### نکات مهم در اجرا

- ♦ محل اتصال بایستی تمیز ، خشک و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.
- ♦ قبل از استفاده از سیلیکون ، درزگیر و رنگ های قدیمی را بطور کامل با کاربرد پاک کنید.
- ♦ جهت تمیز شدن کار ، محل اتصال را با نوار چسب بپوشانید.



SEVEN ACETOXY GENERAL SILICONE SEALANT			
TEST AT 50 RH AND TEMPERATURE 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
DENSITY (g/cm <sup>3</sup> )	± 0.1	0.935	GB/T 13477
SKIN-FREE TIME (min)	≥ 180	6	GB/T 13477
EXTRUSION (ml/min)	≥ 150	800	GB/T 13477
TENSILE MODULUS (Mpa)	23°C ≤ 0.4	0.35	GB/T 13477
	-23°C or ≤ 0.6	0.5	GB/T 13477
SLUMPABILITY (mm) VETICAL	≤ 3	0	GB/T 13477
CURING SPEED (mm/Day)	2	4	GB/T 13477

  

AS CURED AFTER 21 DAYS 50 RH AND 23°C			
PERFORMANCE	STANDARD	MEASURED VALUE	TESTING METHOD
HARDNESS (SHORE A)	10-30	23	GB/T 531
TENSILE STRENGTH (Mpa)		0.4	GB/T 13477
ELONGATION OF RAPTURE (%)		600	GB/T 13477
MOVEMENT CAPABILITY (%)	12.5	12.5	GB/T 13477
SHELF LIFE	15 MONTHS		

### نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتریج در کارتن با وزن ناخالصی ۲۵۰ گرم

