

انواع
چسب ها

ADHESIVES



چسب ۱-۲-۳ فوری یونیورسال اینتکس

چسب سیانوآکریلات اینتکس به همراه اسپری فعال کننده دارای توانایی چسبندگی و سرعت گیرایی فوق العاده بالا می باشد. پایداری ویسکوزیته بالای این محصول قابلیت چسبندگی به طیف وسیعی از مصالح ساختمانی را مهیا می سازد.

◀ کاربردها

- ◀ مناسب برای چسباندن ام دی اف، چوب، چوب خرد شده، لاستیک، اکثر پلاستیک ها چینی، چرم و...
- ◀ این چسب با توانایی بالا برای مواردی که نیاز به خشک شدن سریع داشته و نیز برای پرکردن شکاف های کوچک، مناسب می باشد.

◀ نکات مهم در اجرا

- ◀ سطوح قابل استفاده دارای ناحیه اتصال تمیز و خشک باشد.
- ◀ ابتدا فعال کننده را روی یکی از سطوح و سپس ژل را به سطح دیگر اعمال نمایید.
- ◀ سطوح را به بکدیگر متصل کرده و برای چند ثانیه محکم فشار دهید. دمای کار بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

◀ نکات ایمنی

- ◀ چسب های فوری (سیانوآکریلات ها) باید تا زمان استفاده در ظروف در بسته اصلی نگهداری شوند.
- ◀ از قرار دادن چسب و اسپری فعال کننده در معرض نور شدید و منابع گرما خودداری کنید.
- ◀ چسب های فوری (سیانوآکریلات ها) می توانند در عرض چند ثانیه به پوست چسبند.
- ◀ به هیچ عنوان به چشم نزدیک نکنید. امکان آسیب شدید در ناحیه چشم وجود دارد.
- ◀ پس از هر بار استفاده، جهت جلوگیری از سفت و غیرقابل استفاده شدن درب چسب را محکم ببندید.



UNIVERSAL 1-2-3 ADHESIVE WITH ACTIVATOR	
CLUE	BASIC : Ethyl Cyanoacrylate
	APPEARANCE : Liquid Gel
	COLOR : Colorless
	APPLICATION TEMPERATURE : +5°C to +35°C
	FLASHPOINT : >81°C
ACTIVATOR	VISCOSITY : 1200-1800 Cps at 25°C
	BASIC : Hexane
	APPEARANCE : Colorless
	APPLICATION TEMPERATURE : +5°C to +35°C
	TEMPERATURE RESISTANCE : -20°C to +70°C
SHELF LIFE : 12 Months	



◀ نوع بسته بندی

تعداد ۴۴ عدد ژل ۱۰۰ گرمی با اسپری ۴۰۰ میلی لیتری
تعداد ۴۴ عدد ژل ۲۵ گرمی با اسپری ۱۰۰ میلی لیتری





چسب پی وی سی فشار قوی کی.ای.سی


چسب پی وی سی کی.ای.سی طبق استاندارد ملی ایران به شماره 11VF تولید شده است. این محصول با ساختار پیشرفته باعث ایجاد یک اتصال کارآمد و جدایی ناپذیر در لوله و اتصالات پی وی سی فشار قوی می شود.

کاربردها

- مصروف ساختمانی و آبرسانی
- پر کردن منافذ در لوله های پلاستیکی
- ترمیم لوله های شکسته پلاستیکی
- لوله و اتصالات پلیکا و فاضلاب و پلی اتیلن
- نصب گشوش

نکات مهم در اجرا

- قبل از استفاده از چسب ، حتما آن را هم زده و سپس استفاده کنید.
- دقت کنید تا سطح کار کاملا خشک باشد.
- اتصالات لوله را به درستی و با دقت برش دهید و پس از آغشته کردن به چسب ، در هم چرخانیده شوند.
- برای اجرا ، ساعات خشک روز انتخاب نمایید و از ساعات گرم روز برای انجام کار اجتناب کنید.
- در درجه حرارت زیر ۴ درجه سانتی گراد استفاده نشود.



نوع بسته بندی

تعداد ۳۶ عدد چسب تیوبی در کارتن با وزن ۱۰۰ میلی لیتر
تعداد ۲۴ عدد چسب قوطی در کارتن با وزن ۲۷۰ میلی لیتر



K.A.C. P.V.C Cement Specification

APPEARANCE	Clear Liquid
SOLID CONTENT	Minimum 22%
VISCOSITY	Minimum 4000 Cps at 25 °C ± 0.5 °C
DENSITY	0.95 gr/cm ³
TENSILE TEST	1 hour/min 2 M.Pa 24 hours/min 4 M.Pa 336 hours/min ≥6 M.Pa
SHELF LIFE	1 Year